



ERFURT-KlimaTec rendszerasztó

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

INNENWAND-
SYSTEME

Termék jellemzői

ERFURT-KlimaTec rendszerasztó

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-KlimaTec rendszerasztó az ERFURT-KlimaTec Thermovlieshez speciálisan kifejlesztett polivinilacetát- polimer bázisú, erősen tapadó diszperziós ragasztó.

Termék adatai

- Rendelési szám : 1001202

Az ERFURT-KlimaTec rendszerasztója 10 kg-os vödörben kiserelésben kapható.

Termék tulajdonságai

- Beltérre
- Erős ragasztóképesség
- Hosszú szőrű bárányszőr-hengerrel könnyen és simulekonyan felvihető
- Egyszerűen, gyorsan és tisztán feldolgozható
- Optimálisan tapad az alapfelületre
- Jól állja a nedvességet
- Nagy biztonsággal tapétázható
- 20 percig feldolgozható
- Nehézfém-vegyületek hozzáadása nélkül készül
- A DIN EN ISO 12 572 szabvány szerinti páraáteresztő-képesség a rendszerfelépítéstől függően megfelel egy 0,07 m, illetve az ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic vagy Premium termékével együtt egy 0,04 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek

Alkalmazás/tapétázás

Az ERFURT-KlimaTec rendszerasztóját külön az ERFURT-Thermovlies termékválasztékához fejlesztették ki. A beltéri falakon és mennyezeten bármilyen hordképes, sima vagy enyhén strukturált alapfelületen alkalmazható.

Alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és szilárd. A nem tapadó régi bevonatokat távolítsuk el. A komolyabb felületi egyenetlenségeket glettennyel egyenlítettük ki.

Feldolgozási feltételek:

Anyagszükséglet alapfelülettől és a felhordott mennyiségtől függően 0,3-0,5 kg/m². Feldolgozáskor a hőmérséklet ne süllyedjen 10° C alá. Feldolgozhatósági ideje rendes hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között kb. 20 perc.

Ragasztás



Az ERFURT-KlimaTec rendszerasztóját hosszúszerű hengerrel 1 sáv szélességben bőven és egyenletesen vigyük fel az alapfelületre.



A falburkolatot fektessük a ragasztóágyba és a tapétázó spatulyával hólyagmentesen nyomjuk rá a falra úgy, hogy a ragasztó egyenletesen elosztódjék és sima alapfelület alakuljon ki.

Száradás

+20 °C hőmérsékletnél és 65 % relatív páratartalomnál kb. 6-12 óra alatt szárad meg és utána átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékleteknél és nagyobb páratartalomnál ez az idő meghosszabbodik.

Szerszámtisztítás

Használat után vízzel azonnal tisztítsuk meg.

Tárolás

Az ERFURT-KlimaTec Systemkleber rendszerasztóját tároljuk a jól lezárt vödörben hűvös és fagymentes helyen. Óvjuk a közvetlen napsugárzástól; a maradékot esetleg kevés vízzel fedjük be. A lezárt eredeti kiserelésben legalább két évig tárolható.

Hulladékkezelés

Az ERFURT-KlimaTec rendszerasztója beszáradt vagy megkötött maradékait kidobhatjuk a rendes háztartási szemétbe.

Összetevők/vizsgálati eredmények

A páraáteresztő képességet a Schall- und Wärmemeßstelle Aachen GmbH a DIN EN ISO 12 572 szabvány alapján a 1030509-D-WDD sz. vizsgálati jelentéssel állapította meg.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Straße 1

42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0

Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com

Internet: www.erfurt.com

Ügyfélszolgálat:

+49 202 6110 375

KlimaTec

www.erfurt.com